



INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C.

Calle 4 Lote 4 (Ref. Esquina Av. Industrial Con

Zona Industrial Pampas de Lurin, Lima 15823

Tel: (511) 326 1175

www.icyp.com.pe

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cilente:	OCEANO SEAFOOD S.A.				
Fecha de emisión:	25/11/2023	Parte:	011872	Lote:	0202998
Fecha de producción:	25/11/2023	Tip. Carton:	INCA 14-8-4-8-4 BC		OV: 45032
Fecha de Análisis:	25/11/2023	O/C	1001-1046-23	GUIA	T001-0009765
Descripción del Producto:	CAJA D/C LITO 95X29X15 CM 35 LBS				
Código Cliente:	186-140009656	Cantidad:	5201.00	UN	
CARACTERISTICAS FISICAS					
Características	Unidades	N. Técnica	Especificación	Tolerancias	Medición
Gramaje (1)	g/m ²	T 410	1133	--	1056
Humedad	%	T 412	8.00	+/- 1	7.00
Calibre	mm	T 411	6.90	+/- 0,2	7.06
ECT	Kg-f/m	T 839	1,400	Mín.	1,439
Ancho Interno	cm		29.0	+/- 0,2	29.0
Largo interno	cm		95.0	+/- 0,2	95.0
Altura Interno	cm		15.0	+/- 0,2	15.0
Tipo de Onda			BC		BC
ATRIBUTOS					
Cara Exterior:	Blanco	Cerrado:	SI	Enzunchado:	SI
Impresión:	SI	Cera:	SI	Paletizado:	SI
Troquelado:	NO	Armado:	NO		
1. Gramaje solamente referencial. Nota: LA VARIACION DE LA TONALIDAD DEL PAPEL NO ALTERA LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS CAJAS.					
Gramaje: Peso en gramos de 1 m ² de cartón corrugado. Calibre: Espesor (altura) de cartón. Humedad: es la cantidad de agua contenida en el cartón corrugado expresado en %. ECT (Edgewise Crush Test): es la resistencia a la compresión vertical provocada por una fuerza y ejercida sobre la sección o borde del cartón corrugado a salida de la corrugadora, ambientadas y antes del paso por proceso de acabados.					
Vida útil del producto: Seis meses en condiciones adecuadas de almacenamiento (ambiente cerrado, bajo techo)					
Nota: La variación de la tonalidad del papel no altera la calidad y funcionalidad de las cajas.					
INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES SAC  JOSE LUIS ARCE RODRIGUEZ Jefe De Ases. De La Calidad					